

BEST AVAILABLE COPY

PCT/JP 2004/015943

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

08.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年10月27日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-366163
[ST. 10/C]: [JP 2003-366163]

出 願 人
Applicant(s): 三井武田ケミカル株式会社

REC'D 02 DEC 2004

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特2004-3098264


【書類名】 特許願
【整理番号】 P0002714
【提出日】 平成15年10月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C09K 11/02
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内
 【氏名】 三塚 雅彦
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内
 【氏名】 種市 大樹
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 5 8 0 - 3 2 三井化学株式会社内
 【氏名】 鶴田 学
【特許出願人】
 【識別番号】 000005887
 【氏名又は名称】 三井化学株式会社
 【代表者】 中西 宏幸
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 005278
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

下式 (1)

【化 1】




(式中、Aは、両末端に水酸基を有するポリオキシアルキレングリコール (化合物A) $\text{H}-\text{O}-\text{A}-\text{OH}$ の脱アルコール残基 (2価基) であり、

Bは、ジイソシナアート (化合物B) $\text{OCN}-\text{B}-\text{NCO}$ の脱 NCO 残基 (2価基) である。)

で表わされる繰り返し単位 (a) と、下式 (2)

【化 2】



(式中、Dは、分子内に炭素数 4 ~ 21 の炭化水素基 (1価基) を少なくとも 2 個以上有する櫛形ジオール $\text{HO}-\text{D}-\text{OH}$ の脱アルコール残基 (2価基) であり、Bは、ジイソシナアート (化合物B) $\text{OCN}-\text{B}-\text{NCO}$ の脱 NCO 残基 (2価基) である。)


で表される繰り返し単位 (b) とからなり、

繰り返し単位 (a) のモル比が 0.35 ~ 0.99 であり、繰り返し単位 (b) のモル比が 0.01 ~ 0.65 であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペースト。

【請求項 2】

前記櫛形ジオール $\text{HO}-\text{D}-\text{OH}$ が、下式 (3)

【化 3】



(式中、 R^1 は、炭素原子数 1 ~ 20 の炭化水素基または窒素含有炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数 4 ~ 21 の炭化水素基であり、 R^1 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なってもよい。

Y および Y' は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、Y と Y' は同じでも異なってもよい。


Z および Z' は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、Z と Z' は同じでも異なってもよい。

n は、Z が酸素の場合は 0 ~ 15 の整数であり、Z が硫黄または CH_2 基の場合は 0 である。

また、n' は、Z' が酸素の場合は 0 ~ 15 の整数であり、Z' が硫黄または CH_2 基の場合は 0 であり、n と n' は同じでも異なってもよい。) で表わされる櫛形ジオール (化合物D)、または

下式 (4)

【化 4】



(式中、 R^5 は、炭素原子数1～20の炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数4～21の炭化水素基であり、 R^5 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なってもよい。

Y 、 Y' および Y'' は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、 Y と Y' は同じでも異なってもよい。

Z および Z' は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、 Z と Z' は同じでも異なってもよい。

R^4 は、全炭素原子数が2～4のアルキレン基であり、

k は、0～15の整数である。

n は、 Z が酸素の場合は0～15の整数であり、 Z が硫黄または CH_2 基の場合は0である。

また、 n' は、 Z' が酸素の場合は0～15の整数であり、 Z' が硫黄または CH_2 基の場合は0であり、 n と n' は同じでも異なってもよい。) で表わされる櫛形ジオール(化合物D')であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする請求項1に記載の蛍光体ペースト。

【書類名】明細書**【発明の名称】** 蛍光体ペースト**【技術分野】****【0001】**

本発明は、蛍光体ペースト、特にPDP（プラズマディスプレイパネル）の製造に用いられる蛍光体ペーストに関するものである。

【背景技術】**【0002】**

次世代の大型TV用ディスプレイとしてPDP（プラズマディスプレイパネル）が最も有力視されている。勝谷康夫著「PDP用材料の技術動向」（日立化成テクニカルレポート NO.33（7）、9-16、1999年）にはPDPの製造工程とその各工程に用いられる主だった材料について詳しく記載されている（非特許文献1）。

【0003】

PDPの蛍光体は、蛍光体粉末とバインダー樹脂と溶剤とからなる蛍光体ペーストを用いて形成される。蛍光体ペーストはスクリーン印刷などによりリブ間に充填された後、溶剤を乾燥させ、400～500℃で焼成してバインダー樹脂を分解する。従来は印刷特性が優れていることからエチルセルロースが専ら用いられてきたが、エチルセルロースは熱分解時に炭化するため、蛍光体中に炭素が残り、蛍光の輝度を低下させる問題があった。

【0004】

より熱分解性のよい樹脂としてアクリル系の樹脂がバインダーとして検討されたが、ペーストの流動性が高すぎ、印刷特性が不十分であった。そこで、例えば特開2001-329256号公報では、印刷特性を改善したアクリル系樹脂も提案されている（特許文献1）。しかしこれらのアクリル系樹脂では、樹脂の重量平均分子量が60万～200万と高く、そのためにスクリーン印刷時にスクリーンと印刷面の間に糸引きが生じ、印刷特性としてまだ改善の余地があった。一方、本発明者らは特開平12-355618号公報において、本発明に用いられるポリウレタン樹脂が熱分解性に優れることを開示しているが、蛍光体ペーストの発明には至っていなかった（特許文献2）。

【特許文献1】特開2001-329256号公報

【特許文献2】特開平12-355618号公報

【非特許文献1】勝谷康夫著 「PDP用材料の技術動向」日立化成テクニカルレポート NO.33（7）、9-16、1999年

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

バインダー樹脂として、エチルセルロースは焼成後に炭素が残る問題があった。アクリル系樹脂では熱分解特性は改善されたが、スクリーン印刷時の糸引きなどまだ印刷特性には問題があった。

【0006】

そこで本発明の課題は、焼成時に炭化せず、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生じない、蛍光体ペーストを提供することにある。

【課題を解決するための手段】**【0007】**

本発明は、櫛形ジオールとポリオキシアルキレングリコールをジオール成分とするポリウレタン樹脂がバインダー樹脂であることを最も主要な特徴とする。

【発明の効果】**【0008】**


本発明の蛍光体ペーストは、焼成時に炭化しないので蛍光の輝度が高く、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生じないという利点がある。

【発明を実施するための最良の形態】**【0009】**

本発明の蛍光体ペーストは、下式 (1)

【0010】

【化1】



【0011】


(式中、Aは、両末端に水酸基を有するポリオキシアルキレングリコール (化合物A) $H-O-A-OH$ の脱アルコール残基 (2価基) であり、

Bは、ジイソシナアート (化合物B) $OCN-B-NCO$ の脱NCO残基 (2価基) である。)

で表わされる繰り返し単位 (a) と、下式 (2)

【0012】

【化2】



【0013】

(式中、Dは、分子内に炭素数4～21の炭化水素基 (1価基) を少なくとも2個以上有する櫛形ジオール $HO-D-OH$ の脱アルコール残基 (2価基) であり、Bは、ジイソシナアート (化合物B) $OCN-B-NCO$ の脱NCO残基 (2価基) である。)


で表される繰り返し単位 (b) とからなり、

繰り返し単位 (a) のモル比が0.35～0.99であり、繰り返し単位 (b) のモル比が0.01～0.65であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とするPDP用蛍光体ペーストである。

また本発明のPDP用蛍光体ペーストは、上記櫛形ジオール $HO-D-OH$ が、下式 (3)

【0014】

【化3】



【0015】

(式中、 R^1 は、炭素原子数1～20の炭化水素基または窒素含有炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数4～21の炭化水素基であり、 R^1 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なってもよい。

【0016】

Yおよび Y' は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、Yと Y' は同じでも異なってもよい。

【0017】

Zおよび Z' は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、Zと Z' は同じでも異なってもよい。

【0018】

nは、Zが酸素の場合は0～15の整数であり、Zが硫黄または CH_2 基の場合は0である。


【0019】

また、 n' は、 Z' が酸素の場合は0～15の整数であり、 Z' が硫黄または CH_2 基の場合は0であり、 n と n' は同じでも異なってもよい。) で表わされる櫛形ジオール(化合物D)、または

下式(4)

【0020】

【化4】



【0021】

(式中、 R^5 は、炭素原子数1～20の炭化水素基であり、 R^2 および R^3 は、炭素原子数4～21の炭化水素基であり、 R^5 、 R^2 および R^3 中の水素の一部または全部はフッ素、塩素、臭素または沃素で置換されていてもよく、 R^2 と R^3 は同じでも異なってもよい。

【0022】

Y 、 Y' および Y'' は、水素、メチル基または CH_2Cl 基であり、 Y と Y' は同じでも異なってもよい。

【0023】

Z および Z' は、酸素、硫黄または CH_2 基であり、 Z と Z' は同じでも異なってもよい。

【0024】

R^4 は、全炭素原子数が2～4のアルキレン基であり、 k は、0～15の整数である。

【0025】

n は、 Z が酸素の場合は0～15の整数であり、 Z が硫黄または CH_2 基の場合は0である。

【0026】

また、 n' は、 Z' が酸素の場合は0～15の整数であり、 Z' が硫黄または CH_2 基の場合は0であり、 n と n' は同じでも異なってもよい。) で表わされる櫛形ジオール(化合物D')であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペーストである。

【0027】

ポリウレタン樹脂

式(1)で表された繰り返し単位(a)中の化合物Aは水溶性ないし親水性のポリオキシアルキレングリコールである。特にアルキレン基の炭素数2～6のポリオキシアルキレングリコールが好適に用いられる。より具体的には、ポリエチレンエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、ポリヘキサメチレンエーテルグリコールなどが挙げられる。

【0028】

この化合物Aの分子量は、数平均分子量(M_n)で好ましくは400～100,000、より好ましくは400～20,000、さらに好ましくは900～9,000の範囲内

にある。数平均分子量が400以上で、高分子(B)の十分な重量平均分子量の樹脂が得られる。また、数平均分子量が100,000以下なら、充分な重合反応が行える。

【0029】

該ポリオキシアルキレングリコール(化合物A)として2種類以上のポリオキシアルキレングリコールを組み合わせ用いてもよい。例えば、ポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールやポリテトラメチレンエーテルグリコールを組み合わせ用いることも可能である。

【0030】

またグリコール類の20重量%までなら、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサメチレングリコールなどの低分子量グリコールを他のポリオキシアルキレングリコール類と併用してもよい。

【0031】

式(2)で表された繰り返し単位(b)中の櫛形ジオール $\text{HO}-\text{D}-\text{OH}$ は、分子内に炭素原子数4~21の1価炭化水素基を少なくとも2個以上もつジオール類である。1価の炭化水素基はジオール分子の骨格に複数個が側鎖としてグラフトしており、この形状から櫛形ジオールと称している。

【0032】

上記の1価の炭化水素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、アリール基が挙げられる。

【0033】

櫛形ジオールの1価炭化水素基は、メチレン基、エーテル基、チオエーテル基、ポリエーテル基等を介して骨格に結合している。

【0034】

櫛形ジオールの骨格は炭化水素のみからなってもよいが、エーテル基($-\text{O}-$)、ポリエーテル基や3級アミノ基($-\text{N}(\text{R})-$)などの極性基を骨格にもつジオールも好適に用いられる。

【0035】

例を挙げれば、特開平10-298261号やUS-4426485号に示されている様なエーテル基($-\text{O}-$)、ポリエーテル基($-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-$ など)を骨格に有するジオールや、式(3)、(4)に記載されているような3級アミノ基を骨格に有するジオールなどを利用することができる。

【0036】

櫛形ジオールの炭化水素基は極性が低く、極性のある溶剤中では炭化水素基同士の相互作用により、ポリウレタンの高分子鎖間に疎水的相互作用が生じ、そのために比較的分子量の低いポリウレタンでも印刷に必要な粘度が得られると考えられる。

【0037】

櫛形ジオールの製造方法は特開平11-343328号や特開平12-297133号などに詳しく記載されている。

【0038】

上記のジイソシアナート化合物(化合物B)は、鎖状脂肪族ジイソシアナート類、環状脂肪族ジイソシアナート類および芳香族ジイソシアナートよりなる群から選ばれたのジイソシアナート化合物である。

【0039】

ジイソシアナートは全炭素原子数が(NCO基の炭素原子を含めて)3~18のジイソシアナート類を用いることがより好ましい。

【0040】

鎖状脂肪族ジイソシアナート類は、NCO基の間を直鎖もしくは分岐鎖のアルキレン基で繋いだ構造をもつポリイソシアナート化合物であり、具体例としては、メチレンジイソシアナート、エチレンジイソシアナート、トリメチレンジイソシアナート、1-メチルエチ

レンジイソシアナート、テトラメチレンジイソシアナート、ペンタメチレンジイソシアナート、2-メチルブタン-1,4-ジイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート（通称HMDIと略す）、ヘプタメチレンジイソシアナート、2,2'-ジメチルペンタン-1,5-ジイソシアナート、リジンジイソシアナートメチルエステル（通称LDIと略す）、オクタメチレンジイソシアナート、2,5-ジメチルヘキサン-1,6-ジイソシアナート、2,2,4-トリメチルペンタン-1,5-ジイソシアナート、ノナメチルジイソシアナート、2,4,4-トリメチルヘキサン-1,6-ジイソシアナート、デカメチレンジイソシアナート、ウンデカメチレンジイソシアナート、ドデカメチレンジイソシアナート、トリデカメチレンジイソシアナート、テトラデカメチレンジイソシアナート、ペンタデカメチレンジイソシアナート、ヘキサデカメチレンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート等のジイソシアナートなどが挙げられる。

【0041】

環状脂肪族ジイソシアナート類は、NCO基の間を繋ぐアルキレン基が環状構造をもつポリイソシアナート化合物であり、具体例としては、シクロヘキサン-1,2-ジイソシアナート、シクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート、シクロヘキサン-1,4-ジイソシアナート、1-メチルシクロヘキサン-2,4-ジイソシアナート、1-メチルシクロヘキサン-2,6-ジイソシアナート、1-エチルシクロヘキサン-2,4-ジイソシアナート、4,5-ジメチルシクロヘキサン-1,3-ジイソシアナート、1,2-ジメチルシクロヘキサン- ω , ω' -ジイソシアナート、1,4-ジメチルシクロヘキサン- ω , ω' -ジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート（通称IPDIと略す）、ジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、ジシクロヘキシルメチルメタン-4,4'-ジイソシアナート、ジシクロヘキシルジメチルメタン-4,4'-ジイソシアナート、2,2'-ジメチルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、3,3'-ジメチルジシクロヘキシルメタン-4,4'-ジイソシアナート、4,4'-メチレン-ビス（イソシアナトシクロヘキサン）、イソプロピリデンビス（4-シクロヘキシルイソシアナート）（通称IPCIと略す）、1,3-ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン、水素化トリレンジイソシアナート（通称H-TDIと略す）、水素化4,4'-ジフェニルメタンジイソシアナート（通称H-MDIと略す）、水素化キシリレンジイソシアナート（通称H-XDIと略す）、ノルボルナンジイソシアナートメチル（通称NBDIと略す）等のジイソシアナートなどが挙げられる。

【0042】

芳香族ジイソシアナート類は、NCO基の間をフェニレン基、アルキル置換フェニレン基およびアラルキレン基などの芳香族基または芳香族基を含有する炭化水素基で繋いだポリイソシアナート化合物であり、具体例としては、1,3-および1,4-フェニレンジイソシアナート、1-メチル-2,4-フェニレンジイソシアナート（2,4-TDI）、1-メチル-2,6-フェニレンジイソシアナート（2,6-TDI）、1-メチル-2,5-フェニレンジイソシアナート、1-メチル-3,5-フェニレンジイソシアナート、1-エチル-2,4-フェニレンジイソシアナート、1-イソプロピル-2,4-フェニレンジイソシアナート、1,3-ジメチル-2,4-フェニレンジイソシアナート、1,3-ジメチル-4,6-フェニレンジイソシアナート、1,4-ジメチル-2,5-フェニレンジイソシアナート、m-キシレンジイソシアナート、ジエチルベンゼンジイソシアナート、ジイソプロピルベンゼンジイソシアナート、1-メチル-3,5-ジエチルベンゼン-2,4-ジイソシアナート、3-メチル-1,5-ジエチルベンゼン-2,4-ジイソシアナート、1,3,5-トリエチルベンゼン-2,4-ジイソシアナート、ナフタリン-1,4-ジイソシアナート、ナフタリン-1,5-ジイソシアナート、1-メチルナフタリン-1,5-ジイソシアナート、ナフタリン-2,6-ジイソシアナート、ナフタリン-2,7-ジイソシアナート、1,1-ジナフチル-2,2'-ジイソシアナート、ビフェニル-2,4'-ジイソシアナート、ビフェニル-4,4'-ジイソシアナート、1,3-ビス（1-イソシアナト-1-メチルエチル）ベンゼン、3,3'-ジメチルビフェニル-4,4'-ジイソシアナート、ジフェニルメタン-4,4'-ジイソシアナート（MDI）、ジフェニルメタン-2,2'-ジイソシアナート、ジフェニルメタン-2,4'-ジイソシアナート、キシリレンジイソシアナート（XDI）等のジイソシアナートなどが挙げられる。

【0043】

上記ポリウレタン樹脂の製造方法は特開平11-343328号や特開平12-297133号などに詳しく記載されている。

【0044】

蛍光体ペースト

本発明の蛍光体ペーストは、蛍光体粉末を30～70重量%、バインダー樹脂溶液を30～70重量%を含んでいる。バインダー樹脂溶液は、バインダー樹脂を2～20重量%、溶剤を80～98重量%含んでいる。

【0045】

本発明の蛍光体ペーストは、バインダー樹脂として重量平均分子量が5万～50万、より好ましくは10万～30万の範囲に熱可塑性ポリウレタン樹脂を用いている。

【0046】

重量平均分子量が5万以上あればペーストの粘度を高めることができる。また重量平均分子量が50万以下であれば、ペーストのスクリーン印刷時の糸引きはほとんど起こらない。重量平均分子量が10万～30万の範囲で印刷特性が最も優れている。

【0047】

ペーストに用いる蛍光体粉末は特に限定されるものではない。PDP用に用いられる蛍光体粉末は好適に用いることができる。例えば、青色蛍光体としては $\text{BaMgAl}_{14}\text{O}_{24}:\text{Eu}$ 、 $\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}$ 、 $\text{SrMg}(\text{SiO}_4)_2:\text{Eu}$ などが、赤色蛍光体としては $(\text{Y}, \text{Gd})\text{BO}_3:\text{Eu}$ 、 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 、 $\text{Y}(\text{P}, \text{V})\text{O}_4:\text{Eu}$ 、 $(\text{Y}, \text{Gd})_2\text{O}_3:\text{Eu}$ などが、緑色蛍光体としては $\text{Zn}_2\text{SiO}_4:\text{Mn}$ 、 $\text{BaAl}_{12}\text{O}_{19}:\text{Mn}$ 、 $\text{YBO}_3:\text{Tb}$ などが好適に用いられる。

【0048】

ペーストの溶剤も特に限定されるものではなく、バインダー樹脂が溶解する溶剤なら好適に用いることができる。例えば、N-メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テルピネオール、酢酸エチル、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、メタノール、水などである。極性のある溶剤が特に好適に用いられる。

【0049】

ペーストはその他の成分として可塑剤、分散剤、消泡剤などを適量含んでいてもよい。

【0050】

ペーストの調製方法は特に限定するものではない。例えば、セパラブルフラスコに溶剤とポリウレタン樹脂を仕込み、40～80℃程度に加熱しながら1時間ほど攪拌し、バインダー樹脂溶液を得る。このバインダー樹脂溶液と蛍光体粉末を3本ロール等で混練し、蛍光体ペーストを得ることができる。

【0051】

このペーストをスクリーン印刷機やディスペンサー等を用いてPDPの背面硝子基板上に形成された隔壁（リブ）の間に充填する。溶剤を乾燥後、400～500℃で焼成してバインダー樹脂を分解し、PDP用背面板部材を製造する。

【0052】

別途製造された前面硝子基板と上記の背面板部材をシール材（低融点硝子）で封着し、低圧Xe含有Neガスを封入してPDPを製造する。

【0053】

以下実施例を用いて詳細に説明するが、勿論本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0054】

[櫛形ジオール1の合成]

500mlの丸底フラスコにマグネチックスターラー、温度計および滴下ロートを設置し、2-エチルヘキシルアミン（関東化学）64.6gを仕込み、フラスコ内を窒素で置換した。オイルバスでフラスコを60℃に加熱し、攪拌しながら、滴下ロートから2-エチルヘキシルグリシジルエーテル（旭電化、アデカグリシロールED518、エポキシ価

220) 220.0 g を 40 分かけて滴下した。滴下終了後、オイルバスの温度を 80℃ に上げて、フラスコを 10 時間加熱した。続いて、オイルバスの温度を 120℃ に上げて、真空ポンプを用いて、3 mmHg の真空度で少量の未反応物を減圧留去した。2-エチルヘキシルアミン 1 モルに対して 2-エチルヘキシルグリシジルエーテルが 2 モルの比率で付加した櫛形ジオール 1 (OH 価からの平均分子量 532) を収率 90% で得た。

【0055】

[ポリウレタン樹脂 1 の合成]

1000 ml の SUS 製セパラブルフラスコに市販の PEG # 6000 (三洋化成、数平均分子量 8,630) を 200 g 仕込み、窒素シール下で 150℃ にて熔融した。これを攪拌しながら減圧下 (3 mmHg) で 3 時間乾燥した。残留する水分は 200 ppm であった。70℃ まで温度を下げ、フラスコ内を 1 気圧の窒素で満たした。酸化防止剤として BHT (ジ-tert-ブチルヒドロキシトルエン) を 300 ppm 加えた。フラスコ内を攪拌しながら、櫛形ジオール 1 を 1.90 g、ヘキサメチレンジイソシアナート (東京化成) を 4.28 g 仕込んだ ($\text{NCO}/\text{OH} = 0.95 \text{ mol/mol}$)。触媒として DBTDL を 0.05 g 添加すると、10 分程で急激に増粘した。攪拌を止めて、70℃ で 2 時間反応させた。120℃ に温度を上げて 30 分間一定温度に保ち、その後フラスコから生成物を取り出した。生成物の重量平均分子量は 29 万であった。

【0056】

取り出した生成物を小片に裁断後放冷した。これを液体窒素で冷却し、小型の衝撃型電動ミルで粉碎した。粉碎物を篩にかけ、粒子径が 600 μm 以下の粉体をバインダー樹脂として得た。粉体の平均粒子径は 400 μm であった。

[バインダー樹脂溶液 1 の製造]

200 ml のガラス製セパラブルフラスコに上記のポリウレタン樹脂 1 を 9 g、溶剤の N-メチルピロリドン (関東化学) を 91 g 仕込み、60℃ に加熱しながら 30 分間攪拌して溶解し、バインダー樹脂溶液を得た。

【0057】

[蛍光体ペースト 1 の製造]

上記のバインダー樹脂溶液 50 g に青色蛍光体粉末 ($\text{BaMgAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Eu}$) 50 g を加え、3 本ローラーで混練し青色用の蛍光体ペースト 1 を得た。

【0058】

[スクリーン印刷]

上記の蛍光体ペースト 1 をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは 30 μm であった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを 150℃ で 10 分間乾燥後、450℃ で 10 分間焼成した。

【0059】

[蛍光体の輝度]

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光 (146 nm) を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度を 100 とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は 96% であった。

【実施例 2】

【0060】

[ポリウレタン樹脂 2 の合成]

1000 ml の SUS 製セパラブルフラスコに市販の PEG # 6000 (三洋化成、数平均分子量 8,630) を 200 g 仕込み、窒素シール下で 150℃ にて熔融した。これを攪拌しながら減圧下 (3 mmHg) で 3 時間乾燥した。残留する水分は 200 ppm であった。70℃ まで温度を下げ、フラスコ内を 1 気圧の窒素で満たした。酸化防止剤として BHT (ジ-tert-ブチルヒドロキシトルエン) を 300 ppm 加えた。フラスコ内を攪拌しながら、櫛形ジオール 1 を 1.90 g、ヘキサメチレンジイソシアナート (東京化成) を 4.41 g 仕込んだ ($\text{NCO}/\text{OH} = 0.98 \text{ mol/mol}$)。触媒として DBTDL を 0.05 g 添加すると、10 分程で急激に増粘した。攪拌を止めて、70℃ で

2時間反応させた。120℃に温度を上げて30分間一定温度に保ち、その後フラスコから生成物を取り出した。生成物の重量平均分子量は47万であった。

【0061】

取り出した生成物を小片に裁断後放冷した。これを液体窒素で冷却し、小型の衝撃型電動ミルで粉碎した。粉碎物を篩にかけ、粒子径が600 μ m以下の粉体をバインダー樹脂として得た。粉体の平均粒子径は400 μ mであった。

[バインダー樹脂溶液2の製造]

200mlのガラス製セパラブルフラスコに上記のポリウレタン樹脂2を6g、溶剤のN-メチルピロリドン(関東化学)を94g仕込み、60℃に加熱しながら30分間攪拌して溶解し、バインダー樹脂溶液を得た。

【0062】

[蛍光体ペースト2の製造]

上記のバインダー樹脂溶液50gに赤色蛍光体粉末((Y, Gd)BO₃:Eu)50gを加え、3本ローラーで混練し赤色用の蛍光体ペースト2を得た。

【0063】

[スクリーン印刷]

上記の蛍光体ペースト2をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは30 μ mであった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを150℃で10分間乾燥後、450℃で10分間焼成した。

【0064】

[蛍光体の輝度]

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光(146nm)を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度を100とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は95%であった。

【0065】

[比較例1]

エチルセルロース5gをN-メチルピロリドン95gに溶解した。この溶液50gに青色蛍光体粉末(BaMgAl₁₀O₁₇:Eu)50gを加え、3本ローラーで混練し青色用の蛍光体ペースト3を得た。

【0066】

上記の蛍光体ペースト3をスクリーンを用いて、ソーダガラス板上に印刷した。厚みは30 μ mであった。糸引きは生じず、平坦な印刷面が得られた。これを150℃で10分間乾燥後、500℃で10分間焼成した。

上記の蛍光体をガラス板から剥離し、蛍光体粉末を回収した。この粉末に紫外光(146nm)を照射し、蛍光体からの発光強度を計測した。未焼成の蛍光粉末からの発光強度を100とすると、焼成後の蛍光体からの発光強度は80%であった。

【0067】

エチルセルロースを用いたペーストでは500℃焼成で発光の相対強度は80%であったのに対し、本発明のペーストでは450℃焼成で発光の相対強度が95%以上であった。これは本発明のペーストが、低温焼成でも炭化し難いので、蛍光体の輝度を低下させ難いことを表している。

【産業上の利用可能性】

【0068】

PDP(プラズマディスプレイ)の蛍光体層の形成に用いることができる。

【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 蛍光体ペースト用バインダー樹脂として、エチルセルロースは焼成後に炭素が残る問題があった。またアクリル系樹脂にはスクリーン印刷時の糸引きなどまだ印刷特性に問題があった。本発明の課題は、焼成時に炭化せず、スクリーン印刷時に糸引きなどの問題を生じない、蛍光体ペーストを提供することにある。

【解決手段】 本発明の蛍光体ペーストは、式（１）で表わされる繰り返し単位（a）と、式（２）で表される繰り返し単位（b）とからなり、繰り返し単位（a）のモル比が0.35～0.99であり、繰り返し単位（b）のモル比が0.01～0.65であるポリウレタン樹脂をバインダー樹脂に用いることを特徴とする蛍光体ペーストである。

【選択図】 なし

【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成16年 6月 8日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003-366163
【承継人】
【識別番号】 501140544
【氏名又は名称】 三井武田ケミカル株式会社
【承継人代理人】
【識別番号】 100081994
【弁理士】
【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎
【譲渡人】
【識別番号】 000005887
【氏名又は名称】 三井化学株式会社
【譲渡人代理人】
【識別番号】 100081994
【弁理士】
【氏名又は名称】 鈴木 俊一郎
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 014535
【納付金額】 4,200円
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 13
【包括委任状番号】 0106198
【包括委任状番号】 9710873

特願 2003-366163

ページ： 1/E
(1)

【物件名】

権利の承継を証明する書面

9

【添付書類】



譲 渡 証 書

平成16年 6 月 1 日

(譲受人)

住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号
名 称 三井武田ケミカル株式会社

(譲渡人)

住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号
名 称 三井化学株式会社
代表者 中 西 宏 幸



下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。

言 己

1. 特許出願の番号

特願 2003-366163

2. 発明の名称

蛍光体ペースト

出証特 2004-3098264

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-366163
受付番号	20408160075
書類名	出願人名義変更届
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成16年 7月29日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】	権利の承継を証明する書面 1
---------	----------------

特願 2003-366163

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005887]

1. 変更年月日 1997年10月 1日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
氏 名 三井化学株式会社
2. 変更年月日 2003年11月 4日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号
氏 名 三井化学株式会社

特願 2 0 0 3 - 3 6 6 1 6 3

ページ： 2/E

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 0 1 1 4 0 5 4 4]

1. 変更年月日 2 0 0 1 年 4 月 6 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区霞ヶ関 3 - 2 - 5
氏 名 三井武田ケミカル株式会社

2. 変更年月日 2 0 0 3 年 1 1 月 4 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
氏 名 三井武田ケミカル株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.